



Rasante di colore bianco intenso, a base gesso emidrato ventilato, calce idrata, inerti calcarei micronizzati ed additivi specifici con tecnologia Activ'Air®.  
Per uso interno.



## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Tipo	C7/20/2		EN 13279-1
Acqua d'impasto	80	%	
Peso specifico in polvere	700	kg/m <sup>3</sup>	
Peso specifico in opera (Peso specifico indurito) <sup>1</sup>	1000	kg/m <sup>3</sup>	EN 13279-1
PH	12		
Granulometria	< 0,2	mm	
Tempo di inizio presa	50	min	EN 13279-1
Tempo di fine presa	60 ± 10 min		
Tempo di fine presa	60	min	
Resistenza a compressione	2,5	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1
Resa metrica teorica	1 kg/m <sup>2</sup> per spessore 0,1 cm		
Fattore Resistenza al vapore	6		EN 13279-1
Fattore di resistenza al vapore μ	6		EN 13279-1

<sup>1</sup> circa

### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com



## Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U. M.	Normativa
Reazione al fuoco	A1		EN 1501
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso)	0,300	N/mm <sup>2</sup>	
Adesione sul supporto (2 cm su sottofondo in gesso) >	0,300	N/mm <sup>2</sup>	
Resistenza a compressione >	2,5	N/mm <sup>2</sup>	EN 13279-1
Confezione in sacchi da	25	kg	
Imballo	Sacco da 25 kg		

<sup>1</sup> circa

Questi valori derivano da prove di laboratori in ambiente condizionato e potrebbero risultare sensibilmente modificati dalle condizioni di messa in opera.

## APPLICAZIONE

### Tipologia superfici

**Sottofondi base gesso**

**Sottofondi base cemento**

**Sottofondi base calce**

### Modalità applicative

Lamare la superficie. Riempire le fessure con RASOFACILE ACTIV'AIR® 1 h prima della rasatura. Applicare dopo 24 h

Lamare la superficie. Riempire fessure con RASOFACILE ACTIV'AIR® 1 h prima della rasatura. Applicare dopo 7 gg

Lamare la superficie. Riempire fessure con RASOFACILE ACTIV'AIR® 1 h prima della rasatura. Applicare dopo 7 gg

### Ulteriori dettagli sulle modalità applicative

- Spessore compreso tra un minimo di 1 mm e un massimo di 3 mm
- Temperatura di applicazione: > +5 °C e < +35 °C
- Idoneo a ricevere pitture all'acqua
- Non è idoneo a ricevere rivestimenti ceramici, stucchi, carte da parati
- Evitare successive applicazioni su RASOCOTE ACTIV'AIR® indurito
- Per qualsiasi informazione non presente in scheda tecnica rivolgersi all'ufficio tecnico centrale

### Ciclo Applicativo

- 1- Modalità di impasto: mettere nel gabasso pulito l'acqua necessaria per uno o più sacchi di GYPROC RASOFACILE ACTIV'AIR®
- 2- Versare poco a poco GYPROC RASOFACILE ACTIV'AIR® nell'acqua fino a completo assorbimento
- 3- Attendere che GYPROC RASOFACILE ACTIV'AIR® sia completamente bagnato
- 4- Lasciare imbibire l'impasto senza mescolare
- 5- Mescolare solo la parte da prelevare dal gabasso
- 6- Stesura sulla superficie fino a spessore desiderato con più passate
- 7- Lisciatura col medesimo prodotto

#### Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
 www.gyproc.it | gyproc.italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
 Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
 Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.



## Documenti e certificati disponibili

DoP

[https://www.gyproc.it/sites/gypsum.eeap.it/files/downloads/Rasofacile\\_ActivAir.pdf](https://www.gyproc.it/sites/gypsum.eeap.it/files/downloads/Rasofacile_ActivAir.pdf)

### **Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.**

Via Ettore Romagnoli 6, 20146 Milano • Italia • Tel. +39 02 61115.1  
[www.gyproc.it](http://www.gyproc.it) | [gyproc.italia@saint-gobain.com](mailto:gyproc.italia@saint-gobain.com)

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939  
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155  
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.

