

Stop alla ruggine**ZINCANTURA****Ad elevato contenuto in zinco
Alto potere anticorrosivo****Generalità**

E' una vernice ad alto potere anticorrosivo, aderisce su tutte le superfici ed è sovraverniciabile. Di elevato contenuto in zinco liquido e massima resistenza agli agenti atmosferici.

Protegge le saldature effettuate su superfici zincate o su materiali ferrosi, posti in locali chiusi o all'aperto, interrati o in superficie. Monocomponente, pronto all'uso ad elevatissimo contenuto di zinco puro. Lo zinco, in microscopiche particelle, aderisce fortemente alla superficie metallica, formando una barriera di protezione da ruggine e corrosione.

Impiego

Ideale per la protezione di giunti saldati, serbatoi, tralicci, opere di carpenteria, tubazioni, ringhiere, inferriate, ecc.

Ciclo applicativo

Se possibile sabbiare; in caso contrario rimuovere eventuali tracce di ruggine o calamina con mezzi meccanici (dischi abrasivi, spazzole metalliche, carta smeriglio).

Sgrassare, pulire tutta la superficie, e procedere all'applicazione di una mano di Zincatura.

Nel caso si voglia dare una seconda mano di Zincatura, attendere 10-12 ore prima di sovraverniciare. Zincatura forma un film resistente, elastico, non soggetto a screpolature, che conferisce alle superfici rivestite l'aspetto "nuovo" di zincatura

Caratteristiche Tecniche

Peso specifico medio	1100 - 1150 gr/litro a 20°C
Viscosità' media	Brookfield RVT = 1000 - 1500 CPS a 20°C
Essiccazione a 20°C	1 - 2 ore al tatto. In profondità 10-12 ore.
Temperatura di applicazione	Non inferiore a +10°C e non superiore a +35°C
Resa teorica	8 - 10 mq/litro per mano.
Diluyente	Diluyente Sintetico.
Diluizione	Al 5-10%.
Attrezzi	Pennello - spruzzo.
Pulizia attrezzi	Diluyente Nitro.
Magazzinaggio	Conservare in luogo fresco ed asciutto lontano da fonti di calore.
Conservazione	12 mesi circa
Classe di rischio	E' infiammabile. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Nocivo per inalazione ed ingestione.
Precauzioni	Per applicazioni a spruzzo usare adatto apparecchio respiratorio.
Confezioni	LT 2,5 - LT 0,500.
Colori	zinco

I dati riportati nella presente scheda tecnica sono forniti a puro titolo informativo e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Essi tuttavia non comportano alcuna responsabilità per il Colorificio Partenopeo anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro diretto controllo. Si consiglia di effettuare sempre prove prima dell'impiego di ogni prodotto. Agg. Gennaio 2015.