AQQUAVER TERMO

Smalto acrilico all'acqua satinato a mano unica, inodore, contenente pigmenti anticorrosivi atossici. Specifico per caloriferi, è particolarmente indicato per interni, consigliato per ospedali, scuole, uffici, locali pubblici e in genere ove non sia disponibile una buona areazione. Mantiene nel tempo il colore originale.

Caratteristica (prodotto non applicato)	**Metodo di analisi**	**Risultato** (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	**ISO 2811:1974**	**1225 ± 15 g/l**
VISCOSITA'	**ISO 2431:1993 (DIN 8)**	**20'' – 35''**
RESIDUO SECCO TEORICO	**-**	**48 ± 2% in peso**

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

Pulire accuratamente il supporto, sia nuovo che da riverniciare, e carteggiare con carta abrasiva fine. Non è necessario applicare un primer di ancoraggio.

CICLO APPLICATIVO e MODO D'USO

Applicare 1 o due mani di **Aqquaver termo** direttamente sul supporto.

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo

Diluizione: con acqua
- pronto all'uso, al 5% max per applicazione a pennello o rullo
- al 5-10% per applicazione a spruzzo

Temperatura d'utilizzo: 10° ÷ 30°C, umidità relativa inferiore all'80%.

Pulizia degli attrezzi: acqua, prima che lo smalto sia essiccato.

Mescolare bene prima dell'uso. Una buona aerazione facilita l'essiccazione del prodotto.

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori polvere	**30 ÷ 40**	**minuti**
	Fuori tatto	**1 ÷ 2**	**ore**
	Completa	**18 ÷ 24**	**ore**
RESA TEORICA (una mano)	(in funzione dell'assorbimento del supporto)	**8 ÷ 10**	**mq/l**
BRILLANTEZZA	ISO 2813:1978 (60°)	**33 ÷ 43**	**gloss**
SOVRAPPLICAZIONE (eventuale)	(a 20°C; umidità relativa 60%)	**8 ÷ 12**	**ore**
Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/d)	130 g/l	
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:		**105 g/l**	

AVVERTENZE

Per la pulizia dei caloriferi verniciati con Aqquaver termo si consiglia l'uso di acqua e detergenti a pH neutro. E' vivamente sconsigliato l'uso di solventi come alcol, acetone, acquaragia dato che tali prodotti potrebbero intaccare o asportare lo smalto.

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti. Tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature.

Colorificio I.CO.RI.P. S.p.A. – Via Sempione, 85 – 28047 OLEGGIO (NO)
Tel. +39-0321 93400/94446 – Fax +39-0321 91717 – E-mail info@icorip.com

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare , non possiamo dare alcuna garanzia ne' assumerci alcuna responsabilità.

Colorificio I.CO.RI.P. S.p.A. – Via Sempione, 85 – 28047 OLEGGIO (NO)
Tel. +39-0321 93400/94446 – Fax +39-0321 91717 – E-mail info@icorip.com