

CENTURI

Smalto sintetico lucido fondo – finitura, anticorrosivo, a base di resine alchidiche. E' dotato di buona pennellabilità e facilità di applicazione, brillantezza, elasticità e ottima resistenza all'esterno. Indicato per ogni tipo di supporto, è disponibile in un'ampia gamma di colori.

Caratteristica (prodotto non applicato)	Metodo di analisi	Risultato (range di tolleranza)
PESO SPECIFICO	ISO 2811:1974	1110 ± 110 g/l
VISCOSITA' (misura del tempo di efflusso)	2431:1993 (DIN 6)	45'' ± 1'20''
RESIDUO SECCO TEORICO	-	75% ± 5% in peso
VOC (sostanze organiche volatili)	-	25% ± 5% in peso

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE e CICLO APPLICATIVO

Legno (per esterni) :

- 1) Legno nuovo: verificare che l'umidità del legno non superi il 15%; carteggiare. Quindi applicare una mano di CONITIN IMPREGNANTE trasparente e successivamente due mani di CENTURI SMALTO LUCIDO opportunamente diluito, carteggiando tra una mano e l'altra.
- 2) Legno già verniciato: carteggiare, in caso di completa asportazione della vecchia vernice procedere come per il legno nuovo; altrimenti applicare due mani di CENTURI SMALTO LUCIDO diluito.

Legno (per interni): carteggiare, applicare CENTURI FONDO OPACO, carteggiare, quindi stendere una o due mani di CENTURI SMALTO LUCIDO diluito.

Ferro: pulire accuratamente il supporto sia nuovo che da riverniciare. Su ferro già verniciato carteggiare e irruvidire le parti ricoperte; su ferro nuovo, lasciare formare la ruggine per distruggere la calamina quindi spazzolare energicamente. Applicare due mani di CENTURI SMALTO LUCIDO diluito, aspettando 16 – 18 ore tra una mano e l'altra. Non verniciare in condizioni di umidità superiori al 60% di U.R. Per un ciclo più resistente all'esterno, applicare una mano di CENTURI ANTIRUGGINE e due mani di CENTURI SMALTO LUCIDO diluito.

MODO D'USO

Applicazione: pennello, rullo, spruzzo
 Diluizione: con acqua o diluente sintetico al 10% max in peso
 Temperatura di applicazione: 5° + 40°C
 Pulizia degli attrezzi: diluente sintetico

CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO APPLICATO

ESSICCAZIONE (a 20°C; umidità relativa 60%)	Fuori polvere	2 + 3	ore
	Fuori tatto	6 + 7	ore
	Completa	24 + 28	ore
SOVRAPPLICAZIONE	A 20°C, 60% U.R.	16 +18	ore
RESA TEORICA (per mano)	(a seconda della diluizione)	10 + 12	mq/l
Valore limite CE di VOC (2010)	(Cat A/i)	500 g/l	
Il prodotto pronto all'uso contiene al massimo:		450 g/l	

n.b. I valori di sopraindicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura e umidità.

AVVERTENZE

Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente. Data l'infiammabilità va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini; non mangiare né bere né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso; non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.

Le suddette informazioni sono riferite alla formulazione attuale che la I.CO.RI.P. S.p.A. si riserva di variare senza preavviso sulla base dei risultati di prove industriali e di laboratorio. Quanto esposto nella presente scheda tecnica è frutto delle nostre migliori conoscenze, ma essendo determinante e fuori dal nostro diretto controllo il modo di operare, non possiamo dare alcuna garanzia né assumerci alcuna responsabilità.