4U

stucco in pasta per legno e muri

finitura liscia
poco assorbente
bianco
facile carteggiatura
rapida
spessore 0 - 0,4 mm

CARATTERISTICHE

Stucco riempitivo formulato con resine plastiche in dispersione acquosa. Di facile e morbida applicazione, "4U" possiede buona resistenza agli urti ed ottima carteggiabilità a secco. Si impiega sia per stuccare buchi e fessurazioni, sia per livellare le superfici prima della pitturazione.

CAMPI D'IMPIEGO

Applicabile su supporti cementizi: Intonaci civili di malta di cemento, e su tutti gli intonaci a base cementizia. Applicabile su intonaci di malta di calce e malta bastarda: intonaci a base di calce aerea e sabbia e/o cemento, nuovi o già pitturati, previo trattamento adeguato.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,95 kg/l	Temperatura	Min 5°C - Max 35°C
Resina/Legante	Resine sintetiche	Umidità relativa	<60%
Residuo secco	80% ± 0,5	Preparazione	Mescolare prima dell'uso
Aspetto	Polvere	Applicazione	Spatola
COV contenuto	0,5 g/l	Spessore per strato	0 - 4 mm
Confezioni	2,5 - 0,5 - 0,25 litri	Essiccazione	24 ore

COLORIFICIO CARSON
Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com

stucco in pasta per legno e muri

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

- Opere murarie non verniciate

Assicurarsi che i supporti siano completamente maturati e asciutti.
Controllare lo stato di conservazione: le superfici devono essere consistenti e non devono tendere a sgretolarsi. In caso contrario provvedere al loro consolidamento con prodotti specifici.
Rimuovere, spazzolando o carteggiando, le eventuali efflorescenze presenti.

- Supporti murari precedentemente verniciati

Controllare che i supporti siano compatti e aderenti.
Controllare lo stato delle precedenti pitture: le parti sfoglianti o non perfettamente aderenti devono essere asportate.
Eliminare completamente la presenza di verniciature a solvente preesistenti.
Livellare le irregolarità del supporto come descritto in precedenza e procedere come per le opere non verniciate.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto prima dell'uso, applicare con spatola anche in più strati, carteggiare dopo 6 - 8 ore e attendere 24 ore per i cicli di finitura.
Pulire gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso.
Il prodotto è a lunga conservazione anche dopo l'apertura; può essere richiuso e conservato, purchè non vengano aggiunti acqua e/o corpi estranei.

CONSERVAZIONE

Dopo l'uso richiudere accuratamente il barattolo senza aggiungere acqua. Conservare in luogo fresco e asciutto ad una temperatura superiore a 5°C. Proteggere dal gelo.
La confezione originale conservata mantiene inalterate le caratteristiche del prodotto per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di produzione.

AVVERTENZE

Non infiammabile. Non richiede etichettature particolari di pericolosità secondo le norme vigenti. Per la salvaguardia dell'ambiente, utilizzare completamente il prodotto e smaltire il barattolo secondo la normativa vigente. Conservare fuori della portata dei bambini. Per altre informazioni consultare la scheda di sicurezza.

Tutti i dati sono il frutto di nostri studi ed esperienze. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna responsabilità dal momento che gli usi dei prodotti e le modalità d'applicazione sono al di fuori del nostro controllo. Ci riserviamo inoltre il diritto di apportare tutte le modifiche che riterremo opportune per il miglioramento del prodotto o per l'adeguamento dello stesso a nuove normative inerenti la sicurezza, nonchè di modificare le confezioni. Si consiglia in ogni caso di voler regolare l'applicazione dei nostri prodotti in base alla natura e alle condizioni del supporto da trattare esaminando l'idoneità del prodotto mediante prove campione. Il nostro ufficio tecnico è a completa disposizione per eventuali chiarimenti.

COLORIFICIO CARSON

Via Vaticale - 81033 Casal di Principe (CE)
tel. 081 892 40 96 fax 081 278 29 62
www.colorificiocarson.com info@colorificiocarson.com